



Polytem® Force (VP)

Модифицирующая добавка для полусухого вибропрессования (Политем® Форс (ВП))

ОПИСАНИЕ

Добавка для бетона Polytem® Force (VP) представляет собой модификатор для улучшения формуемости малоподвижных и жестких бетонных смесей.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство тротуарной плитки
- Производство бетонных камней
- Производство бордюров
- Производство плит перекрытия методом экструзии

ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение модификатора Polytem® Force (VP) позволяет:

- Повысить формуемость, связность и уплотняемость жестких смесей
- Увеличить подвижность бетонной смеси
- Увеличить плотность бетона
- Облегчить смачивание компонентов бетонной смеси
- Повысить качество лицевой поверхности готовых изделий
- Обеспечить снижение шелушения поверхности
- Повысить связность, обеспечить отсутствие провалов
- Ускорить набор прочности
- Повысить морозостойкость изделий
- Снизить налипание бетона

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не ниже плюс 10°C при обеспечении перемешивания, не допускать попадания посторонних веществ в продукт.

При охлаждении или замерзании добавка не снижает своих качественных показателей, перед применением продукт должен быть отогрет до исчезновения льда, тщательно перемешан и усреднен.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности составляет 12 месяцев с момента выпуска продукции при соблюдении условий хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемые дозировки составляют от 0,2 до 0,5 % от массы вяжущего. Оптимальный расход определяется путем подбора состава бетона по оценке удовлетворительной формуемости, плотности и прочности. Для усиления водоредуцирующего действия возможно совместное применение с добавками серии Polytem® Force (Политем® Форс) и Polytem® Extra Time (Политем® Экстра Тайм), для придания противоморозных свойств - Polytem® NoFrost (Политем® НоуФрост).

Перед применением добавку необходимо перемешать. Добавка вводится в бетонную смесь вместе с водой затворения, после чего необходимо обеспечить достаточное время перемешивания. Нельзя вводить добавку в сухую смесь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с добавкой необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу и слизистые оболочки обильно промыть водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Добавка Polytem® Force (VP) является неопасным грузом, дополнительных мер по безопасности при транспортировке соблюдать не требуется.

УПАКОВКА

Пластиковые контейнеры в металлической обрешетке (1000 л), пластиковые бочки (200 л), пластиковые канистры (20 л).



Polytem® Force (VP)

Модифицирующая добавка для полусухого вибропрессования (Политем® Форс (ВП))

СЕРИИ ПРОДУКТОВ МАРКИ Polytem®

- **Polytem® Force** (Политем® Форс) - универсальная, основная серия добавок.
- **Polytem® Force (VP)** (Политем® Форс (ВП)) - модифицирующая добавка для полусухого вибропрессования.
- **Polytem® Extra Time** (Политем® Экстра Тайм) - серия продуктов для товарного бетона и раствора с высокими требованиями по времени сохраняемости бетонной смеси.
- **Polytem® AIR** (Политем® Эйр) - серия продуктов для легких, ячеистых бетонов и товарных растворов.
- **Polytem® NoFrost** (Политем® НоуФрост) - серия противоморозных добавок.
- **Polytem® OIL** (Политем® ОИЛ) - серия смазок для форм и опалубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	жидкость от светло-желтого до желтого цвета, допускается изменение оттенка при хранении
Плотность при 20°C, не менее	1,005 г/см ³
Показатель pH, не менее	4,5
Массовая доля ионов хлора, не более	0,1%